



Panellack 20

Vörunr. 2608

Lýsing

Panellack 20 (2608) er glært, hálfmatt og vatnspynnannlegt akrýlbundið plastþeytulakk. Lakkið er létt í vinnslu og svo til lyktarlaust. Það gefur jafna áferð og filmu sem auðvelt er að þrifa. Lakkið seinkar gulnun viðarins og gulnar ekki sjálf. Í fljótandi formi er lakkið mjólkurlitað, en þornar alveg glært, sem minnkar líkurnar á helgidögum.

Notkun

Panellack 20 (2608) er aðallega ætlað til notkunar á vegg- og loftapiljur, ætlað til notkunar innanhúss, bæði við ný- og endurlökkun. Það er hægt að tóna Panellack, þannig að það liti við, líkt og bæsir. Sá kostur fylgir þessari notkun efnisins að hægt er gefa áður glærlökkuðum flötum lit.

Tæknilegar upplýsingar

Litir: Glært en hægt að tóna til	Purrefni: 25 % (rúmmál)
Gljástig: 20	Þynnir: Vatn
Pakkningar: 0,9 og 3,6 lítra	Áhaldahreinsir: Vatn
Efnisnotkun: 8-10 m ² /l	Purrktími: ½ klst við 23 °C og 50 % raka
Eðlisþyngd: 1,0 kg/l	Yfirmálun: Lágmark: 2 klst

Undirmálun

Ekki þarf að grunna undir Panellack 20.

Áhöld

Pensill. Hreinsið áhöld með vatni strax að lokinni notkun.

Vinnutilhögun

Nýlökkun

Fjarlægið ryk og önnur óhreinindi af viðnum. Slípið viðinn með finum sandpappír ef þörf krefur. Rúnnið af hvassar brúnir. Lakkið 2 umferðir með **Panellack 20**. Slípið með finum sandpappír á milli umferða. Munið að fjarlægja allt slípiryk.

Endurlökkun

Þvoið með Málningarhreinsi (6208) og skolið vandlega með vatni. Mattslípið gljáandi fleti með finum sandpappír. Munið að fjarlægja allt slípiryk. Lakkið að lokum 1-2 umferðir með **Panellack 20**.

Athugasemdir

- Lakkið ekki fleti kaldari en +5°C.
- Lakkið er hitadeigt og er ekki mælt með notkun þess á stálfleti eða málmfleti.
- Notið ekki þar sem mikill raki er.

Varúðarmerkingar

Við venjulega vinnu með **Panellack 20** telst hættan á heilsutjóni vera lítil. Komist efnið í snertingu við auga skal skola það strax með vatni í a.m.k. 10 mínútur.

Geymist þar sem börn ná ekki til.