



## Breplasta LH léttspartl

Vörunr. 6155

### Lýsing

Breplasta LH (6155) er hefðbundið léttspartl. Spartlið er vatnsþynnanleg plastþeyta með álsílikat og dolomít sem fylliefni. Spartlið gefur þétt og slétt yfirborð sem mjög auðvelt er að slípa. Efnið fyllir mjög vel og er létt í vinnslu.

### Notkun

Breplasta LH (6155) er ælað til notkunar á steinsteypu, múrhúð, spónaplötur, gifsplötur o.fl. innanhúss. Spartlið hentar vel þar sem óskað er eftir mjög sléttri áferð. Notið spartlborða úr pappír í samskeytum.

### Tæknilegar upplýsingar

<b>Litir:</b> Ljósgrár	<b>Kornastæð:</b> Hámark 0,15 mm
<b>Pakkningar:</b> 0,55, 2½5 og 10 lítra	<b>Þynnir:</b> Vatn
<b>Efnisnotkun:</b> 1 m <sup>2</sup> /l - 1 mm þurrfilma	<b>Áhaldahreinsir:</b> Vatn
<b>Eðlisþyngd:</b> 1,0 kg/l	<b>Þurrktími:</b> 2 klst
<b>Þurrefni:</b> 60 % (rúmmál)	<b>Yfirmálun:</b> 12 klst

### Yfirmálun

Notið hefðbundin innanhúsmálningarkerfi, eins og Gifs- og spartlsgrunninn (4240) og Bettmálningarefni.

### Áhöld

Stálspaði. Hreinsið verkfæri með vatni, strax að lokinni notkun.

### **Vinnutilhögun**

Slípa skal allar ójöfnur af fletinum fyrir spörtlun. Flöturinn verður að vera þurr. Stærri ójöfnur og holur er ráðlegt að spartla fyrst með Breplasta LG (6145), sem hefur mjög góða fyllieiginleika, og spartla síðan með **Breplasta LH** (6155) sem lokaáferð. Berið spartlið á með stálspaða. Fjöldi umferða ræst af því hve þykkt þarf að fylla.

### **Athugasemdir**

- Spartlið ekki fleti með lægra hitastigi en +5°C.
- Hámarksþykkt á lagi sem hægt er að bera á í einu er 5 mm.
- Við slípun ætti að nota rykgrímu.
- Efnið skal geymast á köldum stað en má ekki frjósa.

### **Varúðarmerkingar**

Við venjulega vinnu með **Breplasta** telst hattan á heilsutjóni vera lítil. Komist efnið í snertingu við auga skal skola það strax með vatni í a.m.k. 10 mínútur.

Geymist þar sem börn ná ekki til.