



Scotte 7

Vörunr. 8221

Lýsing

Scotte 7 (8221) er vatnspynnaleg plastþeytumálning ætluð á vegg og loft innanhúss, þar sem óskað er eftir þvottheldinni mattri áferð. Oftast er hún notuð við nýmálun eða þegar endurmálaðir eru fletir sem áður hafa verið málaðir með plastþeytumálningu. **Scotte 7** er svo til lyktaalaus, gefur jafna áferð og er fljóttþornandi. **Scotte 7** er umhverfisvæn og hefur fengið evrópublómíð.

Notkun

Scotte 7 er oftast notuð á stofur, herbergi, skrifstofur og fleira. Hún hentar vel á t.d. þússningu, nýjan múr, sandspartlaða fleti, gifs- og spónaplötur og áður málaða fleti.

Tæknilegar upplýsingar

Litir: NCS-litakerfi	Þynnir: Vatn
Gljástig: 7	Áhaldahreinsir: Vatn
Pakkningar: 4 og 10 lítra	Þurrktími: 3 klst
Efnisnotkun: 6-8 m ² /l	Yfirmálun: Lágmark: 3 klst
Eðlisþyngd: 1,4 kg/l	Hámark: Ekkert
Þurrefni: 42 % (rúmmál)	

Undirmálun

Notið Gullspack spartl til viðgerða og spörtlunar. Grunnið með Gifs- og spartlsgrunni (4240), Aqua Snickerislip (4243) eða Hempalin grunnmálningu (4246), allt eftir aðstæðum hverju sinni.

Áhöld

Rúlla, pensill eða háprýstisprauta. Hreinsið áhöld með vatni strax að lokinni notkun.

Vinnutilhögun

Nýmálun

Sandspartlaðir fletir, múrhúð, pússning, spónaplötur, gipsplötur og strigi: Fjarlægið ryk og önnur óhreinindi. Grunnið með Gifs- og spartlsgrunni (4240), Aqua Snickerislip (4243) eða Hempalin grunnmálningu (4246), allt eftir aðstæðum hverju sinni. Málið 1-2 umferðir með **Scotte 7**.

Endurmálun

Þrífið með Málningarhreinsi (6208) og skolið vandlega með vatni. Ef um er að ræða alkýðmálningu og/eða flöturinn er mjög gljáandi er best að slípa lauslega með sandpappír og matta hann, til þess að góð viðloðun náist. Einnig má grunna með Gifs- og spartlsgrunni (4240) eða Hempalin grunnmálningu (4246). Að lokum eru málaðar 1-2 umferðir með **Scotte 7**.

Athugasemdir

- **Scotte 7** er vatnsþynnanleg, en þynnist yfirleitt ekki.
- Notið Gullspack spartl.
- Málningarkerfi sem samanstendur t.d. af Gifs- og spartlsgrunni (4240) og **Scotte** er umhverfisvænt kerfi.
- Full þvottheldni næst eftir 3-4 vikur.
- Efnið má ekki frjósa og málið ekki fleti kaldari en +5°C.

Varúðarmerkingar

Við venjulega vinnu með **Scotte 7** telst hættan á heilsutjóni vera lítil. Varist að anda inn sprautuúða. Komist efnið í snertingu við auga skal skola það strax með vatni í a.m.k. 10 mínútur.

Geymist þar sem börn ná ekki til.