



Beckerplast 3

Vörunr. 8403

Lýsing

Beckerplast 3 (8403) er vatnspynnaleg plastþeytumálning ætluð á loft innanhúss þar sem óskað er eftir matti áferð. Oftast er hún notuð við nýmálun eða þegar endurmálaðir eru fletir sem áður hafa verið málaðir með plastþeytumálningum.

Notkun

Beckerplast 3 er ætluð á stofur, herbergi, skrifstofur og fleira. Hún hentar vel á t.d. þússningu, nýjan múr, sandspartlaða fleti, gifs- og spónaplötur og áður málaða fleti með plastmálningu.

Tæknilegar upplýsingar

Litir: Hvítt	Þynnir: Vatn
Gljástig: 3	Áhaldahreinsir: Vatn
Pakkningar: 3 og 10 lítra	Þurrktími: 1/2 klst
Efnisnotkun: 6- 8 m ² /l	Yfirmálun: Lágmark: 3 klst
Eðlisþyngd: 1,3 kg/l	Hámark: Ekkert

Undirmálun

Grunnið með Gifs- og spartlsgrunni (4240).

Áhöld

Rúlla, pensill eða háþrýstisprauta. Hreinsið áhöld með vatni strax að lokinni notkun.

Vinnutilhögun

Nýmálun

Sandspartlaðir fletir, múrhúð, pússning, spónaplötur, gifspötur og strigi: Fjarlægið ryk og önnur óhreinindi. Grunnið með Gifs- og spartlsgrunni (4240). Að lokum eru málaðar 2 umferðir með **Beckerplast 3**.

Endurmálun

Áður málaðir fletir: Þrífið með Málningarhreinsi (6208) og skolið vandlega með vatni. Ef um er að ræða alkýðmálningu og/eða flöturinn er mjög gljáandi er best að matta lauslega með sandpappír, til að góð viðloðun náist. Einnig er hægt að grunnmála með Gifs- og spartlsgrunni (4240). Því næst eru málaðar 2 umferðir af **Beckerplast 3**.

Athugasemdir

- Málið ekki fleti kaldari en +5°C. Málningin má ekki frjósa.
- Full þvottheldni næst eftir 3-4 vikur.
- Notið Gullspack spartl við spörtlun og ílögn.

Varúðarmerkingar

Við venjulega vinnu með **Beckerplast 3** telst hættan á heilsutjóni vera lítil. Varist að anda inn sprautuúða. Komist efnið í snertingu við auga skal það strax með vatni í a.m.k. 10 mínútur.

Geymist þar sem börn ná ekki til.